

SPARTITRAFFICO**GENERALITÀ D'IMPIEGO****Descrizione**

Pittura resistente all'abrasione ed ai prodotti petroliferi.

Classificazioni

A.N.A.S. n° 59006/f.1 (resistenza ai carburanti e lubrificanti)

Destinazione

Prodotto per segnaletica stradale.

Idoneità supporti

Asfalto - cemento.

IDENTIFICAZIONE**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: clorocaucciù modificati

Aspetto: semilucido

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco e giallo.

Peso specifico: $1,35 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C
(ASTM D 1475-60)

Resa: 6 - 7 mq./lt in dipendenza del fondo stradale

Diluizione: 10% diluente nitro

APPLICAZIONE**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min.+ 5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere privi di polveri e parti in fase di distacco

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Essiccazione

Fuori polvere: 15 minuti a 20°C

Sovraverniciabilità

Dopo 6 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

SPARTITRAFFICO**IMMAGAZZINAMENTO****Confezionamento**

Litri 0,500 – 2,5 – 16

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA**Classificazione in relazione alla pericolosità**

H226 – H312 + H332 – P271 – P370 + P378 – P301 + P101 – P102

Avvertimenti per l'utente

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore forte di solvente.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992