

KELLY PRIMER

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Fondo aggrappante anticorrosivo monocomponente universale

Destinazione

È un prodotto verniciante studiato appositamente per risolvere i problemi di adesione su supporti difficili come il ferro zincato, il rame, l'ottone, l'alluminio, la ghisa ed i metalli in genere. Il buon potere anticorrosivo è assicurato dalla forte presenza di pigmenti attivi. La particolare miscela di resine conferisce al prodotto una elevata sovraverniciabilità con le più svariate tipologie di smalti sintetici a pennello, smalti a rapida essiccazione e smalti all'acqua.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine sintetiche modificate

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: grigio chiaro

Peso specifico: $1,24 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D1475-60)

Viscosità in coppa Ford n.4 : $2'19'' \pm 2''$

Spessore medio del film essiccato : ca. 50 microns

Resa : 9 - 10 mq./lt con una mano

Diluizione: pennello e rullo : pronto all'uso max. 5% dil. Sintetico
spruzzo : diluente nitro max. 5%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

- **SUPERFICI IN FERRO O GHISA:** sgrassare con Diluente Nitro, asportare mediante spazzola metallica e tela a smeriglio eventuali vecchie pitture e/o scaglie di laminazione poco aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire accuratamente tutta la superficie ed applicare una o due mani di KELLY PRIMER.
- **SUPERFICI IN ALTRI METALLI:** sgrassare con Diluente Nitro, asportare mediante tela a smeriglio eventuali parti incoerenti o tracce di ossidazione. Ripulire accuratamente tutta la superficie ed applicare una mano di KELLY PRIMER.
- **SUPERFICI GIA' VERNICIATE:** è previsto l'utilizzo di KELLY PRIMER anche come intermedio su fondi sintetici ben stagionati da sovraverniciare. In questo caso, dopo aver asportato eventuali parti poco aderenti, si consiglia di carteggiare tutta la superficie e di ripulirla accuratamente. Procedere quindi con l'applicazione di uno strato di KELLY PRIMER.

Modalità di applicazione

- **PENNELLO:** rimescolare accuratamente il prodotto. Per motivi legati alla rapidità d'essiccazione, l'applicazione a pennello è consigliata per superfici non molto estese. Tra una mano e la successiva attendere almeno 24 ore.



KELLY PRIMER

- **PISTOLA A SPRUZZO:** rimescolare accuratamente il prodotto e utilizzare attrezzature adeguate.
Durante l'applicazione, soprattutto a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con DILUENTE Nitro.

Essiccazione

Fuori polvere 1 h

Al tatto: 2 h

In profondità: 24 h

Sovraverniciabilità:

Trascorse 24 h

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,500 – 2,500 – 16

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992