

BELLATRIX PAV

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura per pavimenti ad acqua. Antigraffio, resistente agli oli e ai grassi. Lavabile con i normali detersivi per pavimenti non abrasivi.

Classificazioni

UNI 8681 - Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.

Destinazione

Interno

Idoneità supporti

Applicabile su pavimentazioni in cemento, grès, cotto. preventivamente trattati.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: semilucido

Caratteristiche tecniche

Colore: grigio, rosso ossido e colori a Sistema Tintometrico *Kelly Color System*

Peso specifico: 1,120 ÷ 1,190 Kg./lt a 25° C

Resa: 8 - 10 mq./lt

Spessore consigliato: 40 ÷ 50 micron

Diluizione per applicazioni pennello/ruolo : acqua massimo 5%

Diluizione per applicazioni a spruzzo : acqua massimo 10%

Punto di infiammabilità °C: non infiammabile

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

La superficie deve essere pulita, asciutta senza parti non ben aderenti e compatte, esente da impregnazione di olio e grasso, completamente stagionata. Eventuali rotture del pavimento devono essere riparate con cemento.

PAVIMENTI NUOVI MAI VERNICIATI: lavare la superficie con una soluzione di acqua e acido muriatico al 2%. Sciacquare con abbondante acqua e lasciare asciugare per almeno 72 ore. Applicare due mani di smalto per pavimenti a distanza di 2-4 ore tra una mano e l'altra. Si consiglia di applicare la prima mano più diluita (10%) per ottenere una miglior penetrazione nel supporto.

PAVIMENTI GIA' VERNICIATI: eliminare le vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni con cemento. Lavare a fondo con acqua calda e detersivo non abrasivo avendo cura di asportare macchie di olio e/o grasso. Sciacquare abbondantemente con acqua, lasciare asciugare per 72 ore. Applicare due mani di smalto per pavimenti. Si consiglia di accertare l'adesione dello smalto sulla vernice esistente con una prova pratica su una piccola parte della superficie.

Il prodotto raggiunge la massima durezza che permette la resistenza all'abrasione ed ai prodotti chimici dopo 7 giorni dall'applicazione. Dopo tale periodo le verniciature presentano buone resistenze ai grassi, agli oli minerali, al gasolio, al petrolio, alla benzina, all'alcole etilico, ai detersivi, alla candeggina, all'acqua calda e fredda.

N.B. Prima di procedere alla verniciatura è buona norma fare un saggio di aderenza su di una piccola parte di superficie da trattare.

Consigli pratici

Condizioni dell'ambiente e del supporto :Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.

LINEA ECOLOGICA



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

BELLATRIX PAV

Essiccazione

Fuori polvere: 1 h a 20°C

Secco al tatto: 1 – 2 h

Secco in profondità: 2-4 h a 20°C

Pulizia attrezzi

Acqua e sapone

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.

Revisione 3 - 17 Aprile 2013