

GUAINGUM FIBRATO

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Guaina liquida elastica fibrorinforzata.

Classificazioni

UNI 8202 (membrane per edilizia, determinazione della permeabilità al vapore)

ASTM D 1653 (permeabilità al vapore di pitture organiche)

Destinazione

Rivestimento a base di gomma sintetica ad alto potere polimerizzante, specifico per l'impermeabilizzazione di vari supporti. Ideale per:

- recupero e risanamento di lamiera grecata, tettoie, sottotetti, terrazzi, converse di camini, lucernai e canali di gronde
- recupero e ripristino di vecchie guaine bituminose già esistenti
- evitare le infiltrazioni di acqua su qualsiasi ambiente

Il prodotto è rinforzato con fibre sintetiche di dimensioni calibrate, che lo rendono:

- idoneo al riempimento di crepe e di fessure di 1 cm . Armato con rete in poliestere, permette la ricostruzione di parti mancanti di maggiore estensione superficiale.
- Resistente al ristagno di acqua, anche in presenza di gelo

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: pasta colorata.

Tipo di legante: elastomeri acrilici modificati.

Aspetto: opaco.

Caratteristiche tecniche

Colore: grigio – rosso – bianco

Peso specifico: 1,33 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 0,5 - 2 mq./lt circa.

Diluizione: pronto all'uso.

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi d'inquinanti vari. Le lamiere vanno sgrassate e spazzolate.

Nel caso di superfici porose si consiglia di trattare preventivamente con Rubber Primer pronto all'uso oppure con Acrifix diluito 1 a 5 con acqua.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 8 ore a 20°C.

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

GUAINGUM FIBRATO

Note ed Avvertenze

- Procedura per l'incollaggio dell'armatura: 1) appoggiare il rotolo sulla superficie da trattare; 2) Applicare davanti al rotolo Guaingum Fibrato con una pennellina e subito con il prodotto fresco stendere il rotolo di armatura, schiacciandolo con il piede o con una pennello, per favorire la penetrazione nel tessuto.
- Guaingum Fibrato non si può considerare un rivestimento pedonabile, può essere calpestato sporadicamente.
- Non applicare il prodotto con condizioni atmosferiche molto avverse: con temperature troppo elevate, perché l'acqua presente nel prodotto evaporerebbe troppo rapidamente e quindi si brucerebbe (in questo caso, consigliamo l'applicazione del prodotto solo nelle prime ore della mattina) o in caso di minaccia di pioggia, in quanto il prodotto ancora umido può essere dilavato dall'acqua o con temperature inferiori a +5° a causa del gelo. È sufficiente per Guaingum Fibrato 24/48 ore per avere una buona resistenza alla pioggia o al gelo.

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 5 – 14

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992