

TEGUM FONDO

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura di fondo fibrorinforzata, da utilizzare come prodotto intermedio per la riparazione e la prevenzione di strutture murali con presenza di fessurazioni e cavillature, prima dell'applicazione della pittura TEGUM.

Destinazione

Strutture in cemento armato e intonaci faccia vista con presenza di micro cavillature.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: elastomeri acrilici modificati

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco

Peso specifico: $1,230 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa: 8 - 10 mq./lt circa , 2 mani.

Assorbimento d'acqua capillare : INFERIORE a 0,1 Kg/m² h 0,5

Permeabilità al vapor d'acqua: Sd 0,36 (per 400 micron)

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Preparazione del supporto

Superfici murali intonaco o calcestruzzo: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura, ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o sporcizia e le eventuali pitture non perfettamente aderenti. In presenza di crepe evidenti è necessario allargare con mola flessibile ottenendo un'apertura di almeno 1 cm. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di impregnante consolidante RUBBER PRIMER pronto all'uso, oppure ACRILFIX diluito 1/5 con acqua.

Applicazione

Stuccare le eventuali imperfezioni e sigillare dove sono state aperte le crepe con lo stucco PLASTIC PROP, soprattutto in presenza di crepe accentuate. Là dove si presentano fessurazioni non significative, utilizzare come stucco lo stesso prodotto TEGUM FONDO non diluito. Ad essiccazione completa, applicare una mano di TEGUM FONDO, diluito al 15/20% con acqua, distribuendolo sulla superficie mediante pennello o rullo. In tutti i casi in cui le crepe si presentino molto evidenti, si consiglia dopo l'intervento di sigillatura, l'utilizzo di opportuna rete in poliestere sottile a copertura della crepa, da affogare su uno strato di TEGUM FONDO sempre diluito al 15/20 % con acqua, mediante pennello o rullo. Dopo almeno 24 ore applicare la pittura elastomerica TEGUM, l'applicazione di altri prodotti a minor elasticità può causare screpolature e distacchi. Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua. L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto; è necessario pertanto un intervento preventivo di risanamento della muratura.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

TEGUM FONDO

Essiccazione

Secco al tatto: 2 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore.

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 14

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992