

# ECOFIX PIGMENTATO

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Fondo di impregnazione pigmentato a base di microemulsione consolidante in dispersione acquosa e cariche minerali, idoneo all'impiego su superfici murali come fondo di preparazione per finiture silossaniche.

### Classificazioni

ISO 4624 – UNI 24694 (resistenza al distacco)

### Destinazione

Esterno/interno: il prodotto deve essere usato prima dell'applicazione dei prodotti di finitura Silossaniche quale fondo promotore di adesione, fissativo, isolante e consolidante. Blocca l'alcalinità dei supporti cementizi (quelli ad esempio a base calce) ed ha una buona copertura. La sua applicazione consente di fissare e di migliorare la resa della pittura di finitura. Il suo impiego è indicato per l'isolamento di pareti rivestite con il Sistema a cappotto e supporti fortemente assorbenti come ad esempio il tufo. Quindi:

**in caso di supporti molto alcalini o fortemente assorbenti oppure rivestiti con un Sistema a cappotto, è OBBLIGATORIO l'utilizzo di Ecofix Pigmentato per assicurare l'ottimale sviluppo delle caratteristiche tecniche ed estetiche delle pitturazioni finali.**

### Idoneità supporti

Applicabile su supporti minerali quali calce e cemento, nuovi o già pitturati.

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido  
 Tipo di legante: silossanico  
 Aspetto: bianco lattiginoso

### Caratteristiche tecniche

Colore: bianco tinte di cartella e sistema tintometrico.  
 Peso specifico:  $1,410 \pm 0,05$  Kg./lt a 25° C  
 (ASTM D 1475-60)  
 Viscosità a 20°:  $2600 \pm 3200$  cP  
 Resa : 7 – 8 mq./lt , in dipendenza dell'assorbimento del supporto  
 Diluizione: pronto all'uso

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

### Preparazione del supporto

**SUPERFICI MURALI ESTERNE:** I supporti devono essere ben puliti e asciutti.



**kelly color** s.r.l.  
 INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
 CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
 Tel. 0578 21349 r.a.  
 Fax 0578 20809  
 e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

# ECOFIX PIGMENTATO

Asportare con mezzi meccanici, idropulitrice, sverniciatore, le vecchie pitture in fase di distacco, se esistenti. In caso di presenza di imperfezioni del supporto, stuccare lo stesso con PLASTIC PROP. Applicare quindi una mano di ECOFIX Pigmentato pronto all'uso. Trascorse 8 ore applicare la prima mano di finitura.

### Modalità di applicazione

Il prodotto va applicato pronto all'uso mescolandolo bene. Quindi applicarlo a pennello, distribuendolo in modo uniforme.

### Sovraverniciabilità

Trascorse 8 ore.

## IMMAGAZZINAMENTO

### Confezionamento

Litri 5 - 15

### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

### Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).  
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

### Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

### Gradevolezza olfattiva

Inodore.

### Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992