

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Smalto a base di resine alchidiche e di pigmenti di pregio , di aspetto lucido o satinato

Destinazione

Interno ed esterno, dove è richiesta una finitura di ottima adesione e copertura, facilità di impiego, elasticità e resistenza allo sporco.

Idoneità supporti

Applicabile su legno, ferro e muro, adeguatamente preparati. Manufatti zincati e in alluminio vanno preventivamente trattati con KELLY PRIMER o PRIMER MARE.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resina alchidica/modificata

Aspetto: brillante

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco, nero, tinte di cartella e sistema tintometrico.

Gloss: >80

Peso specifico: 1,2 ± 0,05 Kg./lt a 25°C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: 1100 cPoise

Resa: 9 – 12 mq./lt

% secco resina : 37%

Spessore film essiccato : 30 micron per mano

Diluizione: diluente sintetico. A pennello o rullo max 8-10%; a spruzzo max 15%

Essiccazione

Fuori polvere: 2-3 ore a 20°C e 65% U.R.

Al tatto : 4 ore a 30°C e 65% U.R.

Carteggiabile: dopo 24 ore a 20°C e 65% U.R.

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, carteggiati e trattati con antiruggini e sottofondi idonei.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Si consiglia di applicare due mani di prodotto, carteggiando tra le mani.

Sovraverniciabilità

Dopo 24 ore previa carteggiatura.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO**Confezionamento**

Litri 0,375 – 0,750 – 2,500 – 16

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA**Classificazione in relazione alla pericolosità**

H226 – P102 – P210 – P271

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.